



Клей-пена ТЕХНОКОЛЬ для SIP панелей всесезонный

Произведен согласно СТО 72746455-3.6.10-2016

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Профессиональный всесезонный однокомпонентный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке. Разработан специально для возведения зданий и сооружений из SIP, обеспечивает максимально высокую конструкционную жесткость, а также герметичность соединений. Имеет высокую прочность сцепления с OSB, ЦСП, деревом, ПСБС, каменной ватой, PIR и ППУ. Обладает устойчивостью к влаге, плесени и старению.

Цвет – бирюзовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей-пена ТЕХНОКОЛЬ для SIP панелей применяется для:

- для крепления панелей при строительстве зданий и сооружений из SIP;
- заполнении пустот, полостей, в стенах, перекрытиях;
- герметизации соединений;

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая конструкционная жесткость конструкции;
- стойкость к образованию плесени и грибка;
- оптимальное вторичное расширение;
- высокая прочность сцепления;
- температура применения от минус 10 °С до плюс 35 °С;



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Время отлипа при (23±5) °С	мин	не более	10	СТО 72746455-3.6.10-2016
Время полной полимеризации	ч	не более	24	СТО 72746455-3.6.10-2016
Прочность сцепления (адгезия): бетон пенополистирол (ПСБС) дерево (ОСП)	МПа	не менее	0,1 0,1 0,05	ГОСТ Р 58893-2020 СТО 72746455-3.6.10-2016
Степень эвакуации содержимого баллона	%	не менее	94	СТО 72746455-3.6.10-2016
Выход из баллона, при ширине полосы 30 мм	пог. м	не менее	40	СТО 72746455-3.6.10-2016

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем баллона	мл	-	1000
Масса нетто баллона	кг	±0,01	0,60
Масса брутто баллона	кг	±0,02	0,74
Количество баллонов в коробке	шт.	-	12
Количество коробок на поддоне	шт.	-	68
Габариты коробки (Длина x Ширина x Высота)	мм	-	270x210x337
Масса брутто коробки	кг	-	9,099
Габариты упакованного поддона (Длина x Ширина x Высота)	мм	-	1200x850x1500

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкции, приведенной на баллоне.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Баллоны с клей-пенной транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На железнодорожном транспорте транспортирование баллонов с клей-пенной проводят в крытых вагонах, повагонными или мелкими отправлениями или в универсальных контейнерах.

Транспортирование баллонов с клей-пенной, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, следует проводить по ГОСТ 15846-2002.

При осуществлении погрузки и выгрузки и при транспортировании баллонов с клей-пенной должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений, загрязнений и воздействий атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Баллоны с продукцией в процессе транспортировки должны находиться строго в вертикальном положении – защитным колпаком вверх!

Температурный режим транспортировки от минус 10 °С до плюс 40 °С. Допускается кратковременно (не более 28 суток) транспортировать при более низкой температуре до минус 30°С. Количество циклов «заморозки/разморозки» до конечной реализации продукции не должно превышать четырех раз.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки с баллонами клей-пены должны храниться в сухом крытом помещении, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Положение баллонов при хранении строго вертикально – защитным колпаком вверх!

Температурный режим хранения от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до минус 20 °С.

Предохранять баллоны с клей-пенной при хранении от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше плюс 50 °С.

Схема хранения поддонов в два яруса не допускается!

Высота штабеля при хранении в картонных коробках (гофрокоробах) не должна превышать 2 м.

Хранение коробок из распакованных поддонов по количеству рядов по высоте допустимо до 5 рядов (при наличии гофролиста Т-23 после второго ряда для 4 ярусов и после третьего для 5 ярусов).

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению. Гарантийный срок хранения материала – 18 месяцев с даты изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.52.10.120

КСР: 20.52.10.120.59.1.14.01-0025-000

ТН ВЭД: 3214 10 100 1

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

