



ТАIKOR Thinner 01

ТАIKOR Thinner 02

ТАIKOR Thinner 03

ТАIKOR Thinner 04

Разбавитель для полимерных материалов ТАIKOR

Разбавители для полимерных материалов



Описание продукции:

ТАIKOR Thinner 01 – разбавитель для ТАIKOR Primer 150 и ТАIKOR Top 425

ТАIKOR Thinner 02 – разбавитель для ТАIKOR Primer 140

ТАIKOR Thinner 03 – разбавитель для ТАIKOR Top 490

ТАIKOR Thinner 04 – разбавитель для ТАIKOR Top 440

Разбавители для полимерных материалов ТАIKOR:

Наименование разбавителя	Наименование материала ТАIKOR для каждого разбавителя
ТАIKOR Thinner 01	ТАIKOR Primer 150, грунт, грунт-эмаль эпоксидная ТАIKOR Top 425, эмаль полиуретановая финишная
ТАIKOR Thinner 02	ТАIKOR Primer 140, грунт эпоксидный цинконаполненный
ТАIKOR Thinner 03	ТАIKOR Top 490, грунт-эмаль эпоксидная для емкостей с нефтепродуктами
ТАIKOR Thinner 04	ТАIKOR Top 440, грунт-эмаль эпоксидная для резервуаров с питьевой водой и пищевыми продуктами

Производство работ:

Перед применением, разбавители ТАIKOR Thinner и соответствующие материалы ТАIKOR должны быть выдержаны при температуре не ниже +18°C в течение суток.

ТАIKOR Thinner добавляется для разбавления только после смешивания компонентов А и В полимерных материалов.

Стандартное кол-во разбавителя 5-10% по массе. Возможно разбавление до 15-20% и более, в отдельных случаях. Допустимое количество разбавителя в каждом случае необходимо смотреть в технических листах и инструкциях на материалы и системы ТАIKOR.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от -30°C до +35°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Транспортирование:

Транспортирование материала должно производиться в соответствие с требованиями ГОСТ 9980.5-2009. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

Сведения об упаковке:

Ведро 16 кг.